



## 40000 Slideway Oil 68

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.

### Leírás

Ez az ásványi sín- olaj 68 kifejezetten tárgylemezek és utak kenésére lett kifejlesztve. Ez a csúszásgátló olaj kiválóan alkalmas a tapadási jelenség megakadályozására.

### Az előírásoknak megfelelően

AFNOR NF E 48-603 HM  
Cincinatti Milacron P-47  
DIN 51502 CGLP / 51524 part 2

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
---------------	-----------	-------------------------	-------------------------

### A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.881	kg/l
Viszkozitás	ISO VG 68	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	68	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.6	mm <sup>2</sup> /s
Lobbanáspont COC	>205	°C
Dermedéspont	-21	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.